



**Технические характеристики иглопробивного полотна Тайпар (Typar)**

	SF 20	SF 27	SF 40	SF 56
Масса на единицу поверхности, г/м <sup>2</sup>	68	90	136	190
Предел прочности на растяжение, кН/м	3,3	5,1	8,5	12,8
Удлинение при максимальной нагрузке, %	40	45	60	65
Прочность при 5 %-ом удлинении	1,8	2,9	4	5,7
Сопротивление проколу при максимальной нагрузке	500	800	1340	1970
Прочность на отрыв	140	190	370	460